

Marmorwachs gold/silber



- Spezial-Wachsmischung mit Metallpulver
- Hochglänzend polierbar
- Sehr ergiebig
- Verarbeitungsfertig
- Innen
- Wand und Decke

Anwendungsgebiete:

Zur Oberflächenveredelung von ambiente® Marmorspachtel-Flächen. Durch die Metall-Glanzeffekte entsteht im Streiflicht eine edel-glänzende, dekorative Oberflächenanmutung.

Verarbeitung:

Auf die mit 1200er Schleifpapier geschliffene und entstaubte, durchgetrocknete Marmorspachtelfläche mit einem Glättspachtel oder einer Venezianischen Glättkelle ambiente® Marmorwachs in Flecktechnik dünn aufbringen und nach ca. 2 Minuten mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch auf Glanz polieren und trocknen lassen. Danach ambiente® Marmorwachs gold/silber mit einem Glättspachtel oder einer Venezianischen Glättkelle in Flecktechnik sehr dünn aufbringen. Durch unterschiedlichen Druck beim Spachteln kann die Auftragsmenge variiert werden. Nach der Trocknung (nach ca. 15 Minuten) kann mit einer Venezianischen Glättkelle auf Glanz poliert werden.

Hinweis: Bevor ambiente® Marmorwachs gold/silber aufgetragen werden kann, muss die Marmorspachtelfläche zuerst mit ambiente® Marmorwachs beschichtet werden! Es wird empfohlen vor dem großflächigen Auftrag eine Probefläche anzulegen!

Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ADR/RID: Klasse 3; UN-Nr.: 1993; Kemmlerzahl: 30; Klassifizierungscode: F1
Verpackungsgruppe: III; Gefahrzettel: 3; Sondervorschriften: 640 E LQ 7;
Bezeichnung des Gutes: Farbe

Entsorgung: Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste bei den zugelassenen Unternehmen entsorgen.



Lieferform
Dose 150 g

Best.-Nr.
gold 173
silber 174

Marmorwachs gold/silber

Verbrauch	7-10 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	ab +8 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Japanspachtel, Venezianische Glättkelle, Baumwolltuch
Lagerung	24 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 54 81 31-314
Telefax +49 (0) 54 81 31-414

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 3 38 45 476-90
Telefon +49 (0) 3 38 45 476-91
Telefax +49 (0) 3 38 45 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 43
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 50

Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 72 24 6 71 41-0
Telefax +43 (0) 72 24 6 71 81

Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41