



## Eigenschaften

Sopro SanitärSilicon ist ein gebrauchsfertiger, essigsäurevernetzender Silicondichtstoff mit ständiger Qualitätsüberwachung, der fungizid und fungistatisch eingestellt ist. Nach der Aushärtung/Vernetzung ist der Silicondichtstoff elastisch, witterungs-, alterungs- und UV-beständig.

## Untergründe

Sopro SanitärSilicon haftet an einer Vielzahl von Untergründen ohne Anwendung eines Primers. Auf offenporigen oder sehr glatten Untergründen kann die Haftfähigkeit des Silicondichtstoffes durch die Verwendung von Sopro Primer P 4050 verbessert werden. Untergründe bzw. Plattenflanken ggf. vorbürsten, den Primer mit einem Pinsel auf die Haftflanken auftragen und ca. 15 Minuten ablüften lassen. Den Dichtstoff innerhalb von 5 Stunden in die vorgeprimerten Fugen einbringen.

**Ohne Primer:** Glas, Fliesen und Fliesenrückseiten, Emaille, Polyester GFK, Epoxidharzlack, PVC, Alkydharzlack, DD-Lack, Aluminium blank, Acrylkunststoff

**Mit Sopro Primer P 4050:** Chlorkautschuk, Zinkstaubfarbe, Beton, Porenbeton, Bleimennige, Putz, Mauerwerk

### Technische Merkblätter Primer unbedingt beachten.

Bei anderen als den hier angegebenen Untergründen wenden Sie sich bitte an unsere technische Beratung.

## Untergrund- vorbehandlung

Fugenflanken müssen staubfrei, sauber, trocken und tragfähig sowie frei von trennenden Substanzen sein. Öle und Fette auf porengeschlossenen, glatten Untergründen mit handelsüblichen Lösemitteln, wie z.B. Aceton oder Spiritus, vollständig entfernen. Falls erforderlich gemäß Primertabelle primern.

Der Fugengrund ist bis zur richtigen Fugentiefe mit Hinterfüllmaterial zu verfüllen. Achtung! Keine bitumen- und teerhaltige oder faserige Materialien verwenden. Sopro SanitärSilicon darf keinen Haftschluss (Dreiflankenhaftung) zum Untergrund haben.

### Im Unterwasserbereich:

auf Beton und mineralischen, offenporigen Substraten mit Sopro Primer 4050 auf glasierten Fliesen mit Sopro Primer UW 025

## Verarbeitung

Sopro SanitärSilicon ist innerhalb von 5 Stunden nach der Abluftzeit des Primers blasenfrei, z.B. mittels Spritzpistole einzubringen. Vor Einsetzen der Hautbildung mit angefeuchtetem Spachtel oder Siliconglätter die Dichtstoffoberfläche mit Sopro Glättmittel glätten. Abschnittsweises Arbeiten ist möglich.

### Hinweis:

Die Verfugung ist bis zur vollständigen Vernetzung/Aushärtung der Fugenoberfläche durch geeignete Maßnahmen gegen mechanische Beschädigungen und Schmutzanflug zu schützen.

Bei Außenanwendung kann es im mittelbaren Fugengebiet zu Verschmutzungen kommen.

Zinkbleche, Eisenstahl, Kupfer, Messing und Blei können unter dem Einfluss von Sopro SanitärSilicon korrodieren.

Zur Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Qualität von Schwimmbeckenwasser ist das Wasser nach DIN 19643-1 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser) aufzubereiten und zu desinfizieren. Zur Vermeidung von Pilzbefall sind die Beläge jährlich einer Grundreinigung zu unterziehen, wobei ein kompletter Wasserwechsel vorzunehmen ist.

## Hinweise zu Ihrer Sicherheit

### Kennzeichnung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

#### Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH  
Lienener Straße 89  
49525 Lengerich  
Telefon +49 (0)5481 31-314  
Telefax +49 (0)5481 31-414

#### Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH  
Lienener Straße 89  
49525 Lengerich  
Telefon +49 (0)5481 31-417  
Telefax +49 (0)5481 31-419

#### Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
65102 Wiesbaden  
Telefon +49 (0)611 1707-242  
Telefax +49 (0)611 1707-250

#### Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
65102 Wiesbaden  
Telefon +49 (0)611 1707-239  
Telefax +49 (0)611 1707-240

#### Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH  
Austria  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Telefon +43 (0)7224 67141-0  
Telefax +43 (0)7224 67181

#### Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH  
Zweigniederlassung  
Thun/Schweiz:  
C.F.L. Lohnerstrasse 26  
CH-3645 Gwatt  
Telefon +41 (0)33 3340040  
Telefax +41 (0)33 3340041

#### Anwendungsberatung

Telefon +49 (0)611 1707-271  
Telefon +49 (0)611 1707-275

Telefon +49 (0)611 1707-272  
Telefon +49 (0)611 1707-276

Telefon +49 (0)611 1707-273  
Telefon +49 (0)611 1707-277

Telefon +49 (0)611 1707-274  
Telefax +49 (0)611 1707-280

[www.sopro.com](http://www.sopro.com)